

CS ANTIGRAFFITI SEMIPERMANENTE - SHIELD

CS ANTIGRAFFITI SEMIPERMANENTE - SHIELD

FINITURA PROTETTIVA A BASE DI RESINE FLUO-URETANICHE BICOMPONENTE
ANTIGRAFFITI SEMIPERMANENTE, COLORABILE A CARTELLE COLORI NCS - RAL
ANTIPOLVERE, ANTIMACCHIA, IDRO-OLEOREPELLENTE,
BATTERIOSTATICO, ANTIMUFFA

1. PRELIMINARI PER L'INTERVENTO

1.1 Natura, tipologia e caratteristiche dell'oggetto su cui intervenire

Progettata per essere applicata su cemento, intonaco e materiali lapidei in genere, ad esclusione del marmo levigato. Aderisce perfettamente anche su linoleum, vetro, ferro, alluminio e materiali plastici in generale, ad esclusione di ABS e PVC.

1.2 Stato di conservazione della superficie su cui intervenire

Il prodotto deve essere applicato su superfici perfettamente pulite ed asciutte. Il supporto da trattare deve essere in buone condizioni di conservazione. Qualora lo stato di degrado sia così avanzato da richiedere consolidamenti più o meno strutturali, tali operazioni di ripristino devono essere effettuate preliminarmente al trattamento.

1.3 Determinazione della compatibilità del sistema con la natura dell'area su cui intervenire

CS ANTIGRAFFITI SEMIPERMANENTE - SHIELD essendo privo di reattività chimica nei confronti dei materiali, è perfettamente compatibile con qualsiasi substrato.

Per quanto riguarda la compatibilità del prodotto **CS ANTIGRAFFITI SEMIPERMANENTE - SHIELD** con eventuali trattamenti protettivi o consolidanti effettuati in passato, è necessario che questi ultimi siano stati realizzati in modo tale da assicurare una buona permeabilità residua dello strato superficiale previo test di verifica.

2. INFORMAZIONI TECNICHE DESCRITTIVE

2.1. Denominazione o modello: CS ANTIGRAFFITI SEMIPERMANENTE - SHIELD

Versione bicomponente; finitura trasparente; opaca; satinata; lucida; colorabile a cartelle colori NCS e RAL.

Per la finitura LUCIDA o SATINATA deve essere effettuata una specifica richiesta.

Si precisa che i colori delle cartelle potrebbero non corrispondere perfettamente ed essere diverse dalle tinte colorate.

Prodotto bicomponente

100 parti in peso del componente A e 8 parti in peso del componente B (Reticolante R10)

CS ANTIGRAFFITI SEMIPERMANENTE - SHIELD

2.2. Identificazione tecnologica

Finitura protettiva a base di resina fluorurata in emulsione acquosa.

Reticolante R10 a base acquosa.

2.3. Specifiche tecniche

Componenti principali: resina fluorurata e prepolimeri uretanici funzionali.

Aspetto fisico: liquido.

pH: 7 ÷ 9

Resa: dai 5 ai 7 mq/lt nelle due mani applicative.

Effettuare comunque delle prove preventive, al fine di valutare l'effettivo assorbimento del prodotto. **Per una corretta applicazione del prodotto devono essere effettuate prove preliminari su piccole porzioni delle superfici da trattare, per identificare il quantitativo da applicare per mq.**

Tali prove devono essere eseguite secondo le metodologie stabilite nelle Raccomandazioni UNI - Normal.

Pesi specifici - Finitura OPACA e Finitura SATINATA

Base 100 = 1,029 kg/lt ± 0,02 kg/lt - Base trasparente

Base 200 = 1,070 kg/lt ± 0,02 kg/lt - Base per tinte forti

Base 300 = 1,150 kg/lt ± 0,02 kg/lt - Base per tinte intermedie

Base 400 = 1,210 kg/lt ± 0,03 kg/lt - Base per tinte pastello

Base 500 = 1,250 kg/lt ± 0,03 kg/lt - Bianco

Pesi specifici - Finitura LUCIDA

Base 300 = 1,054 kg/lt ± 0,02 kg/lt - Base per tinte intermedie

- Vita utile della miscela (A) + (B) POT LIFE: 14 ore periodo **autunno / inverno**
- Vita utile della miscela (A) + (B) POT LIFE: 7 ore periodo **primavera / estate**

2.4. Confezionamento ed imballaggio

Confezioni di vendita: 1 litro, 2,5 litri oppure 10 litri in secchielli in PE-HD.

3. INFORMAZIONI TECNICHE SULLE PRESTAZIONI

3.1. Identificazione funzionale

CS ANTIGRAFFITI SEMIPERMANENTE - SHIELD mantiene le elevate prestazioni protettive di idro-oleorepellenza, tipiche dei protettivi fluorurati, ma conferisce superiori proprietà meccaniche, elastiche e di resistenza. Particolare effetto antipolvere dovuto alla particolare struttura formulativa.

CS ANTIGRAFFITI SEMIPERMANENTE - SHIELD

3.2. Identificazione prestazionale

CS ANTIGRAFFITI SEMIPERMANENTE - SHIELD è caratterizzato dalle seguenti proprietà:

- Antigrافiti Semipermanente: **4 ÷ 5 cicli di rimozione graffiti nella stessa area;**
- Inerzia chimica anche nei riguardi degli agenti aggressivi più energici (acidi e alcali) e solventi commerciali;
- Alta permeabilità al vapore acqueo;
- Bassa permeabilità all'acqua liquida;
- Alta resistenza nel tempo dei pigmenti;
- Idro-oleorepellente;
- Antimacchia;
- Autopulente;
- Alta ecosostenibilità;
- Prodotto a base acquosa ed esente da C.O.V.
- Reticolante specifico **R10** a base acquosa ed esente da C.O.V.

3.3. Forme di controllo

L'azienda è disponibile, su richiesta, ad effettuare controlli prestazionali e assistenza tecnica in funzione dell'applicazione sui singoli materiali.

4. MODALITA' DI IMPIEGO E DI ESECUZIONE

4.1. Modalità e prescrizioni di impiego

Preparazione del prodotto:

versare, sotto agitazione, il componente (B) nel componente (A) nelle percentuali di:

100 parti in peso componente (A) e 8 parti in peso componente (B)

Mescolare per cinque minuti (5') con trapano professionale a frusta.

IMPORTANTE

Il componente A, nel tempo, tende a creare sedimento: prima dell'utilizzo è necessario quindi miscelare accuratamente il prodotto, almeno per 5 minuti con trapano professionale a frusta, affinché il sedimento si misceli nuovamente alla composizione.

Il prodotto è pronto all'uso.

Solamente in caso di necessità, diluire la prima mano con un massimo del 10% d'acqua e la seconda mano, sempre se necessario, con un massimo del 5% d'acqua.

Nel caso di supporti molto assorbenti, si consiglia di applicare una mano di prodotto diluito 1 a 1 con acqua e procedere successivamente con l'applicazione **delle due mani applicative.**

CS ANTIGRAFFITI SEMIPERMANENTE - SHIELD

Scheda Tecnica

Revisione del 07 / 04 / 2022

AVVERTENZE

Il prodotto **DEVE** essere applicato a temperature superiori ai 5°C ed inferiori ai 30°C.

Il prodotto **NON** deve essere applicato su supporti fortemente riscaldati dal sole.

Tenere la parte trattata protetta dalla pioggia per almeno 3 ore dall'applicazione.

RIMOZIONE GRAFFITI

In caso di azioni vandaliche di superficie (graffiti) successive all'applicazione del prodotto, la rimozione di graffiti **DEVE** avvenire ad almeno 2 settimane di distanza dalla rimozione precedente, per consentire al prodotto di ripristinare lo strato protettivo.

4.2. Tecniche e mezzi d'opera occorrenti

Si consiglia di applicare il prodotto nei seguenti modi:

- Pennello: tipo setola;
- Rullo: tipo in tessuto poliestere per intonaci oppure in microfibra per pareti lisce;
- Spruzzo: (airless) ugello 0,009/0,011 - Bar 100/120

Tempi di applicazione:

- Applicare la seconda mano dopo circa 4 ore dall'applicazione della prima mano durante il periodo **primavera / estate**.
- Applicare la seconda mano dopo 6 ÷ 8 ore dall'applicazione della prima mano durante il periodo **autunno / inverno**.

Resistenza meccanica completa

Tempi di essiccazione

- Fuori polvere: 2 ore dall'applicazione;
- Fuori tatto: 6 ore dall'applicazione
- Resistenza meccanica completa (termine processo di polimerizzazione) dopo circa 14 giorni dall'applicazione a normale temperatura di 20° C e U.R. inferiore al 50%

NOTA: trattandosi di un prodotto a reticolazione incrociata e filmazione parallela completamente a base acqua, a fronte di tempi di essiccazione prolungati rispetto ai prodotti standard, si ottiene nel tempo un risultato eccellente di copertura e resistenza meccanica.

CS ANTIGRAFFITI SEMIPERMANENTE - SHIELD

Scheda Tecnica

Revisione del 07 / 04 / 2022

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE

- Pulire con acqua tiepida o cambiare il pennello / rullo ogni 20 minuti circa, anche prima se necessita;
- Mescola periodicamente il prodotto durante l'applicazione;
- Nel periodo Primavera / Estate l'applicazione migliore avviene nelle ore tiepide ed asciutte del mattino;
- I supporti non devono superare la temperatura di 30°C sia prima sia durante sia dopo le successive 4 / 6 ore dall'applicazione;
- Per evitare il formarsi di condensa, la temperatura del supporto deve essere superiore al punto di rugiada di almeno 3°C;
- Nel periodo Autunno / Inverno, durante l'applicazione e durante la fase di reticolazione del prodotto, la temperatura dell'ambiente non deve essere inferiore ai 15°C e la temperatura minima del supporto non deve scendere sotto i 10° C;
- E' sconsigliata l'applicazione del prodotto quando l'umidità relativa ambientale supera l'80%. Prima di applicare il prodotto, è necessario effettuare il rilievo dei parametri termo-igrometrici in prossimità del supporto da trattare;
- Non applicare il prodotto in presenza di vento caldo.

4.3. Priorità ed interferenze di programma

Prima dell'applicazione di **CS ANTIGRAFFITI SEMIPERMANENTE - SHIELD** è necessario effettuare la pulitura della superficie, con mezzi appropriati.

Non sono note interferenze o incompatibilità con i procedimenti di pulitura normalmente usati.

Nel caso in cui il prodotto venga applicato in corrispondenza di:

- Superfici cementizie, è necessaria la pulitura e sgrassatura preventiva del supporto per eliminare eventuali residui di lavorazioni e tracce di oli disarmanti, utilizzando il prodotto **DETERUNIVERSAL**

4.4. Prescrizioni di sicurezza

Scheda di sicurezza a disposizione su richiesta. Prodotto classificato NON pericoloso.

Dispositivi di Protezione Individuale



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani

Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.

CS ANTIGRAFFITI SEMIPERMANENTE - SHIELD

5. VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELL'INTERVENTO

5.1. Sistemi e norme di prove e controlli

La valutazione dell'effetto protettivo a valle dell'intervento, viene effettuata determinando la "capacità di assorbimento d'acqua" dopo che si è completato l'assorbimento del protettivo e confrontando tale valore con quello determinato su una superficie di controllo non trattata.

Apparecchiature e modalità sono descritte nelle Raccomandazioni UNI / Normal, ed in particolare nella Raccomandazione 44/93 (Assorbimento d'Acqua a bassa Pressione). Anche il controllo dei risultati a distanza di tempo viene effettuato con lo stesso metodo.

Per quanto riguarda la valutazione dell'effetto aggregante, non esistono al momento metodiche ufficiali; si usano valutazioni di tipo qualitativo.

6. INFORMAZIONI

Per la rimozione dei graffiti utilizzare il prodotto REMOVER della linea Docchem, denominato REMOGRAFFIDOC F8. Nel caso in cui si utilizzino prodotti di diversa formulazione, decade la garanzia sul ciclo Antigraffiti.

7. SPECIFICHE PER CAPITOLATO D'APPALTO

7.1. Voce da riportare nei Capitolati di Appalto

Finitura protettiva a base di resina fluorurata in emulsione acquosa, colorabile a cartelle colori NCS e RAL, progettata per essere applicata su cemento, intonaco e materiali lapidei in genere, ad esclusione del marmo levigato. Aderisce perfettamente anche su linoleum, vetro, ferro, alluminio e materiali plastici in generale, ad esclusione di ABS e PVC.

Prodotto caratterizzato da azione antigraffiti semipermanente con elevata resistenza chimica agli agenti atmosferici, alta resistenza nel tempo dei pigmenti, elevata permanenza nel tempo dell'effetto protettivo, alta permeabilità al vapore acqueo, idro-oleorepellenza, antimacchia e autopulente.

(tipo **CS ANTIGRAFFITI SEMIPERMANENTE - SHIELD**)

ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.